



Technische Information / Technical information

Bandtype PA 27/3 R



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Ausformbänder für Marzipan, Backwarenindustrie Pastry and marzipan moulding, baking industry
Eigenschaften // properties	Gute Feuchtigkeitsaufnahme Absorbent
Verbindungsarten // types of joining	Überlappung Overlapped welding
Gewebe // fabric	Polyamid // polyamide
Lagenzahl // number of plies	3
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	3,4
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	Keine // none
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Keine // none
Farbe // colour	Hellgrau // light grey
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	VO EG 1935/2004, VO EU 10/2011, VO EG 2023/2006; FDA: C.F.R.21, §177.1500
Dicke mm // thickness mm	1,05
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	900
max. Breite mm // max. width mm	2.400
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	20
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-20 bis +100
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	0,15
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0,15